

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПЕСКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
№ МР 1310-25-2

Дата выдачи 13 октября 2025 г.

1. Акт отбора пробы	б/а
2. Заказчик	ИП Жолнер
3. Объект	Карьер «Сестринский-2» Выборгский район, Лен.обл.
4. Номер пробы	Проба № 1. (Песок для строительных работ намывной)
5. Используемые стандарты	ГОСТ 8735-88; ГОСТ 8736-2014; ГОСТ 22733-2016; ГОСТ 25584-2016
6. Примечание	Проба отобрана и доставлена Заказчиком

7. Зерновой состав:

Размер сит, мм	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	<0,16
частные остатки, %	0.00	0.28	1.44	3.57	30.21	45.75	16.50	2.53
полные остатки, %	0.00	0.28	1.44	5.01	35.22	80.97	97.47	100.00
Требования ГОСТ 8736-2014 I кл.	До 0,5	До 5			30-45			До 5

8. Физико-механические характеристики:

№ п/п	Показатель	Результаты испытаний	Требования ГОСТ 8736-2014 I кл.
1	Модуль крупности	2,20	-
2	Классификация	Средний	-
3	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	0,89	<5
4	Содержание глины в комках, % по массе	0,00	<0,5
5	Коэффициент фильтрации, м/сут	30,3	-
6	Насыпная плотность г/см ³	1,48	-
7	Содержание вредных компонентов и примесей	Светлее эталона	Светлее эталона

8. Вывод: проба песка в соответствии с ГОСТ 8736-2014 относится к пескам средним I класса. Песок соответствует требованиям стандарта по зерновому составу.

10. Испытательное оборудование и средства измерений:

№ п/п	Наименование СИ, тип, марка	Заводской номер	Сведения о поверке (калибровке)
1	Шкаф сушильный SNOL 24/200	№ 2514	До 25.11.2025 г.
2	Весы электронные настольные МК-15.2-A-20	№ S 12208	До 25.11.2025 г.
3	Весы лабораторные BM-5101M-II	№ 820417	До 25.11.2025 г.
4	Комплект сит КП-109	№ 402	До 25.11.2025 г.
5	Прибор для определения коэфф-та фильтрации	№ 900	До 25.11.2025 г.
6	Мерные цилиндрические сосуды МП	№ 339	До 25.11.2025 г.
7	Сосуд для отмучивания песка СО	№ 124	До 25.11.2025 г.

Начальник испытательного центра

Ворошников Д.С.

Настоящий протокол относится только к образцам, подвергнутым испытанию
Частичное или полное воспроизведение протокола **ЗАПРЕЩЕНО**